

2液型

主剤：硬化剤＝9：1

ベルングフロアコート

水性ウレタン塗料

臭いが少なく、水性だから安心・安全！
抜群の耐久力がありながら専用剥離剤で剥離可能
なのでメンテナンスが簡単！

- 抜群の耐ヒールマーク性能！
- VOC 0.1%未満の低VOC塗料！
- ミキサー不要！主剤に硬化剤を入れよく混ぜるだけ
- 極めつけの無黄変！Pタイルにも最適！

【容量】主剤 13.5kg / 硬化剤 1.5kg

ホルムアルデヒド放散等級『F☆☆☆☆』取得

(社)日本塗料工業会 登録番号：T29001

厚生労働省『室内空気汚染に関わるガイドライン』に対応

室内空気汚染に関わるガイドラインで指定された13物質の有害化学物質を含有していません。
鉛も含んでいませんので、東京都環境局の『子供ガイドライン』にも対応しております。

文部科学省『学校環境衛生の基準』に対応

文部科学省の学校環境基準で指定されたトルエン・キシレン等の6種類の揮発性有害化学物質を含んでいませんので、子供が多く利用する施設や住宅の屋内居室にも安心・安全にご使用いただけます。また水性ですので嫌な溶剤臭や火災の心配もございません。

非トルエン

非キシレン

無鉛

低臭

【販売元】  TCユニオン株式会社

茨城県北相馬郡利根町押戸字城台 1650 番地 1

TEL：0297-68-8351

1. 製品名 **68-381 ベルングフロアコート 主剤**
2. 特 徴
- ・ WAX にない肉付き感・高光沢
 - ・ WAX と比較して、メンテナンス回数が削減でき、剥離廃液を大幅に削減
 - ・ アルコール系・塩素系除菌薬等に、抜群の耐薬品性
 - ・ 無黄変なので、淡色のフローア材にコーティングしても安心
3. 系 統 水性無黄変型ポリウレタン樹脂コーティング剤
4. 用 途 店舗・事務所等の木材フローア、P タイルなど
5. 使用硬化剤 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤
6. 混合比率 主剤：硬化剤 = 9：1
7. 塗装工程表

工 程	作業内容		塗布量	乾燥時間
素地調整	【新設】 床面のゴミを除去後、表面被膜を除去し、ポリッシャーで床表面を研磨し、再度ゴミ粉塵等を除去します。	【既設 (WAX 使用)】 床面のゴミを除去後、WAX リムーバーとポリッシャーで床表面の WAX を除去し、水洗いした後中和し、WAX リムーバーを完全に取り除いた後乾燥させます。		
塗装①	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1	25~35g / m ²	1 時間以上
塗装②	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1	15~20g / m ²	1 時間以上
塗装③	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1	15~20g / m ²	新設 1 時間以上 既設 3 時間以上
塗装④	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1		15~20g / m ²	1 時間以上
塗装⑤	68-381 ベルングフロアコート 主剤 9 68-3801 ベルングフロアコート 硬化剤 1		15~20g / m ²	3 時間以上

8. 使用上の注意
- (1) 使用前に主剤をよく攪拌してください。
 - (2) 主剤と硬化剤を混合する時は、主剤 9 に対して硬化剤 1 を添加してよく攪拌してください。ハンドミキサーを使用する必要はありませんが、均一に混合されているか別容器に移すなどして必ず確認してください。
 - (3) 混合後の塗料の可使時間は 3 時間 / 20℃ です。ゲル化していなくても可使時間を過ぎると本来の性能を発揮しないので、使用しないでください。
 - (4) 5℃以下での塗装や、多湿の際の塗装は硬化時間が極端に遅くなるだけでなく、塗膜性能が出なくなることがありますので避けてください。
 - (5) 硬化剤は「第 4 類第 3 石油類」の危険物ですので消防法に従ってお取り扱いください。また、空気中の湿気と反応して増粘しますので、使用後は直ちに密栓してください。
 - (6) 塗装器具は、使用后直ちに水で洗浄してください。一度乾いてしまうと水では落ちませんので、ご注意ください。
 - (7) 残塗料や洗浄廃液は河川や下水などに捨てず、各自治体が決めた処分方法に従って廃棄してください。
 - (8) 本来の用途以外には使用しないでください。